


HRAST VARIOUS

Dobavljač	Barlinek S.A.
Indeks proizvoda	BK8-DBE1-L05-GOH-E14110-V
Kataloški broj proizvoda	1W8000022
EAN kod	5906737996300

MATERIJAL/ STRUKTURA

Struktura daske	Podna daska, troslojna: površinski sloj: hrast, središnji i donji sloj: bor.
Izgled površine	Jednolinijska lamela, gradacija Country
Premaz lica	5 slojeva akrilnog mat laka, fiksiran UV zračenjem (3 sloja temeljnog laka, 2 sloja površinskog laka)
Sustav spajanja dasaka (u svakom pakiranju nalaze se upute za montažu poda)	Kraći rub – sustav Barclick Materijal spoja - HDF

SVOJSTVA POVRŠINSKOG SLOJA

Svojstva površinskog sloja	Žuto-smeđe hrastovo drvo s prirodnim obilježjima karakterističnim za ovu vrstu. Pod karakterizira varijabilnost strikture i raznolike boje. Potamni pod utjecajem UV zraka. Površinski sloj je dvostrani microskošen, struktura drveta postiže se četkanjem. Proizvod je obojen, boja: zlatne.
Tvrdoća drva hrasta primjenjenog u površinskom sloju daske. Metoda mjerena – prema normi EN 13489 – ispitivanje Brinell metoda (EN 1534)	Srednja tvrdoća – 37 MPa

Dimenzije i tolerancije prema normi EN13489. Dimenzije i dozvoljena odstupanja od dimenzija elemenata su označena kad proizvod izlazi iz tvornice, prikazane su u skladu s tipom višeslojnih parketnih elemenata.

DIMENZIJE POJEDINAČNE DASKE

Dimenziye pojedinačne daske (mm)	Tolerancije
Debljina: 14	Praznina između dvije montirane daske ≤ 0,2mm
Dužina: 660	+/-0,1%
Širina: 110	+/- 0,2mm

DEBLJINE POJEDINIH SLOJEVA DASKE MJERENE U SKLADU S NORMOM EN 13647

Površinski sloj	2,5mm
Središnji i donji sloj	11,5mm

PAKIRANJE

Broj komada u paketu	7 komada x 660mm
Paket	0,5 m ² / pakiranje, 64 pakiranja/paleta = 32 m ²

SPECIFIKACIJA PROIZVODA / UPUTE ZA MONTAŽU/ JAMSTVO

Vlažnost	7% +/- 2%
Postavljanje na podno grijanje:	Proizvod je prikladan za montažu na sustave vodenog i električnog podnog grijanja, u skladu s uputama za montažu isporučenim sa svakim pakiranjem proizvoda.
Jamstvo	20 godina stambena gradnja, 5 godina gradnja objekata javne namjene.

OPIS POVRŠINSKOG SLOJA*

Gradacija povrsinskog sloja prema EN 13489	Slobodna gradacija
Gradacija povrsinskog sloja Barlinek	Gradacija Various
Zdrave kvrge	Dozvoljene bez ograničenja
Nezdrave kvrge, zakitane, skupne	Dozvoljeni do promjera 55mm
Otvori u kvrgama, zakitani	Dozvoljeni do promjera 25mm
Urasla kora	Dozvoljena
Razlika u boji lica (letvica elementa	Slobodna, srce izražene boje, izražene razlike u boji
Valovitost i otklon žice	Slobodni
Blistička	Dozvoljeno bez ograničenja
Bjeljika	Dozvoljeno bez ograničenja
Zakitane pukotine	Dozvoljeno do širine 6mm i dužine do 200mm
Bio degradacija (plavilo/zutilo)	Nije dozvoljena

*U skladu s normom EN 13489 dozvoljeno je 3% odstupanja daski drugih razreda, u odnosu na označeno. Ograničenja tipičnih svojstava odnose se na površinski sloj letvi. Ispune čvorova, posebno kod četkane površine, mogu imati praznine/rupice što je željeni efekt ovako dekorativnih površina. Mjerenje svojstava drva izvršeno je prema prema normi EN 1310.

Upozorenje

Drvo je prirodni materijal koji se odlikuje neponovljivošću (jedinstvenošću).

Pojedinačne fotografije uzoraka ne prikazuju točan izgled proizvoda, fotografije su isključivo ilustrativne.

Datum tehničkog lista – 6.09.2023