

## HRAST BROWN SUGAR



Dobavljač	Barlinek S.A.
Indeks proizvoda	BLC-DBE1-L05-CGR-A14130-U
Kataloški broj proizvoda	1WC000006
EAN kod	5906737985489

### MATERIJAL/ STRUKTURA

Struktura daske	Podna daska, troslojna: površinski sloj: hrast, središnji i donji sloj: bor.
Izgled površine	Jednolinijska lamela, gradacija Country
Premaz lica	Površinski sloj premazan prirodnim uljem
Sustav spajanja dasaka (u svakom pakiranju nalaze se upute za montažu poda)	Kraći rub – sustav Optilock Materijal spoja - HDF

### SVOJSTVA POVRŠINSKOG SLOJA

Svojstva površinskog sloja	Žuto-smeđe hrastovo drvo s prirodnim obilježjima karakterističnim za ovu vrstu. Pod karakterizira varijabilnost strikture i raznolike boje. Potamni pod utjecajem UV zraka. Površinski sloj je četverostrano microskošen, struktura drveta postiže se četkanjem. Proizvod je obojen, boja: smeđa.
Tvrdoća drva hrasta primijenjenog u površinskom sloju daske. Metoda mjerenja – prema normi EN 13489 – ispitivanje Brinell metoda (EN 1534)	Srednja tvrdoća - 37 MPa

Dimenzije i tolerancije prema normi EN13489. Dimenzije i dozvoljena odstupanja od dimenzija elemenata su označena kad proizvod izlazi iz tvornice, prikazane su u skladu s tipom višeslojnih parketnih elemenata.

### DIMENZIJE POJEDINAČNE DASKE

Dimenzije pojedinačne daske (mm)	Tolerancije
Debljina: 14	Praznina između dvije montirane daske ≤ 0,2mm
Dužina: 725	+/-0,1%
Širina: 130	+/- 0,2mm

### DEBLJINE POJEDINIH SLOJEVA DASKE MJERENE U SKLADU S NORMOM EN 13647

Površinski sloj	2,5mm
Središnji i donji sloj	11,5mm

### PAKIRANJE

Broj komada u paketu	7 komada x 725mm
Paket	0,65 m <sup>2</sup> / pakiranje, 64 pakiranja/paleta = 41,6 m <sup>2</sup>

### SPECIFIKACIJA PROIZVODA / UPUTE ZA MONTAŽU/ JAMSTVO

Vlažnost	7% +/- 2%
Postavljanje na podno grijanje:	Proizvod je prikladan za montažu na sustave vodenog i električnog podnog grijanja, u skladu s uputama za montažu isporučenim sa svakim pakiranjem proizvoda.
Jamstvo	30 godina stambena gradnja, 5 godina gradnja objekata javne namjene.

### OPIS POVRŠINSKOG SLOJA\*

Gradacija površinskog sloja prema EN 13489	Slobodna gradacija
Gradacija površinskog sloja Barlinek	Gradacija Country
Zdrave kvrge	Dozvoljene bez ograničenja
Nezdrave kvrge, zakitane, skupne	Dozvoljene srasle, poleguše do 40mm x 100mm, s pukotinama do promjera 85mm
Otvori u kvrgama, zakitani	Dozvoljeni do promjera 40mm
Urasla kora	Dozvoljena
Razlika u boji lica (letvica elementa)	Slobodna, srce izražene boje, izražene razlike u boji
Valovitost i otklon žice	Slobodni
Blistača	Dozvoljeno bez ograničenja
Bjeljika	Dozvoljeno bez ograničenja
Zakitane pukotine	Dozvoljene do širine 8mm i dužine do 600mm
Bio degradacija (plavilo/žutilo)	Nije dozvoljena

\*U skladu s normom EN 13489 dozvoljeno je 3% odstupanja daske drugih razreda, u odnosu na označeno. Ograničenja tipičnih svojstava odnose se na površinski sloj letvi. Ispune čvorova, posebno kod četkane površine, mogu imati praznine/rupice što je željeni efekt ovako dekorativnih površina. Mjerenje svojstava drva izvršeno je prema prema normi EN 1310.

#### Upozorenje

Drvo je prirodni materijal koji se odlikuje neponovljivošću (jedinstvenošću).

Pojedinačne fotografije uzoraka ne prikazuju točan izgled proizvoda, fotografije su isključivo ilustrativne.

Datum tehničkog lista – 7.09.2023