


## HRAST MOLTİ



Dobavljač	Barlinek S.A.
Indeks proizvoda	BK8-DBE3-LAK-XXX-K14180-T
Kataloški broj proizvoda	3W8000020
EAN kod	5906737922576

### MATERIJAL/ STRUKTURA

Struktura daske	Podna daska, troslojna: površinski sloj: hrast, središnji i donji sloj: bor.
Izgled površine	Tri daščice po širini. Standardna gradacija.
Premaz lica	5 slojeva akrilnog polumat laka, fiksiran UV zračenjem (3 sloja temeljnog laka, 2 sloja površinskog laka)
Sustav spajanja dasaka (u svakom pakiranju nalaze se upute za montažu poda)	Kraći rub – sustav Barclick Materijal spoja - HDF

### SVOJSTVA POVRŠINSKOG SLOJA

Svojstva površinskog sloja	Žuto-smeđe hrastovo drvo s prirodnim obilježjima karakterističnim za ovu vrstu. Pod karakterizira varijabilnost strikture i raznolike boje. Potamni pod utjecajem UV zraka.
Tvrdoća drva hrasta primijenjenog u površinskom sloju daske. Metoda mjerenja – prema normi EN 13489 – ispitivanje Brinell metoda (EN 1534)	Srednja tvrdoća - 37 MPa

Dimenzije i tolerancije prema normi EN13489. Dimenzije i dozvoljena odstupanja od dimenzija elemenata su označena kad proizvod izlazi iz tvornice, prikazane su u skladu s tipom višeslojnih parketnih elemenata.

### DIMENZIJE POJEDINAČNE DASKE

Dimenzije pojedinačne daske (mm)	Tolerancije
Debljina: 14	Praznina između dvije montirane daske ≤ 0,2mm
Dužina: 1092	+/-0,1%
Širina: 180	+/- 0,2mm

### DEBLJINE POJEDINIH SLOJEVA DASKE MJERENE U SKLADU S NORMOM EN 13647

Površinski sloj	2,5mm
Središnji i donji sloj	11,5mm

### PAKIRANJE

Broj komada u paketu	7 komada x 1092mm v 6 komada x 1092mm + 1 komada x 1064mm
Paket	1,37 m <sup>2</sup> / pakiranje, 40 pakiranja/paleta = 54,8 m <sup>2</sup>

### SPECIFIKACIJA PROIZVODA / UPUTE ZA MONTAŽU/ JAMSTVO

Vlažnost	7% +/- 2%
Postavljanje na podno grijanje:	Proizvod je prikladan za montažu na sustave vodenog i električnog podnog grijanja, u skladu s uputama za montažu isporučeni sa svakim pakiranjem proizvoda.
Jamstvo	5 godina stambena gradnja, 5 godina gradnja objekata javne namjene.

### OPIS POVRŠINSKOG SLOJA\*

Gradacija površinskog sloja prema EN 13489	Slobodna gradacija
Gradacija površinskog sloja Barlinek	Gradacija Standard
Zdrave kvrge	Dozvoljene bez ograničenja
Nezdrave kvrge, zakitane, skupne	Dozvoljeni do promjera 55mm
Otvori u kvrgama, zakitani	Dozvoljeni do promjera 25mm
Urasla kora	Dozvoljena
Razlika u boji lica (letvica elementa)	Slobodna, srce izražene boje, izražene razlike u boji
Valovitost i otklon žice	Slobodni
Blistača	Dozvoljeno bez ograničenja
Bjeljika	Dozvoljeno bez ograničenja
Zakitane pukotine	Dozvoljeno do širine 1mm i dužine do 30mm
Bio degradacija (plavilo/žutilo)	Nije dozvoljena

\*U skladu s normom EN 13489 dozvoljeno je 3% odstupanja daske drugih razreda, u odnosu na označeno. Ograničenja tipičnih svojstava odnose se na površinski sloj letvi. Ispune čvorova, posebno kod četkane površine, mogu imati praznine/rupice što je željeni efekt ovako dekorativnih površina. Mjerenje svojstava drva izvršeno je prema prema normi EN 1310.

#### Upozorenje

Drvo je prirodni materijal koji se odlikuje neponovljivošću (jedinstvenošću).

Pojedinačne fotografije uzoraka ne prikazuju točan izgled proizvoda, fotografije su isključivo ilustrativne.

Datum tehničkog lista – 9.09.2023